



## TUBI PER COMPRESSORI

## TCOMP EN 853 1SN

**Norme di riferimento:****Applicable Standard:****Exceeds DIN EN 853 1SN****Applicazioni:**

Utilizzo compressori

**Applications:**

For compressor

**Sottotrato:**

Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

**Tube:**

Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness.

**Rinforzo:**

Una treccia di acciaio.

**Reinforcement:**

One steel wire braid.

**Copertura:**

Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

**Covering:**

Anti abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

**Temperatura d'esercizio:**

Da -40°C a +120°C. Intermittente 135°C

**Working temperature:**







From -40°C to +120°C. Intermittent 135°C

**Fluidi raccomandati:**

Fluidi idraulici derivati dal petrolio, emulsioni acqua glicole, lubrificanti

**Recommended fluid:**

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Codice							
Code	∅ interno	∅ esterno	Pressione massima es.	Pressione minima di scoppio	Min. R. curvatur	Peso teorico Kg/m	
	∅ internal	∅ outer	Max. operating pr.	Min. burst pressure	Min. Bending	Th. weight	
	pollici	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m
TCOMP-006	1/4"	6,4	13,4	225	900	100	0,240
TCOMP-008	5/16"	8,0	15	215	860	115	0,278
TCOMP-010	3/8"	9,5	17,4	180	720	130	0,367
TCOMP-013	1/2"	12,7	20,6	160	640	180	0,437
TCOMP-016	5/8"	16,0	23,7	130	520	200	0,524
TCOMP-019	3/4"	19,0	27,7	105	420	240	0,653
TCOMP-025	1"	25,4	35,6	88	352	300	1,001
TCOMP-032	1.1/4"	31,8	43,5	63	252	420	1,435
TCOMP-038	1.1/2"	38,1	54,6	50	200	500	1,711
TCOMP-050	2"	50,8	66,9	40	160	630	2,357